

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Por favor consultar o representante técnico de vendas local para obter mais detalhes. Fácil de usar, ótima amplitude e poder de cobertura, bem como resistente à umidade e boa retenção de cores.

Adequado para o acabamento de superfícies que não estão imersas como aço, metais não ferrosos, madeiras e fibra de vidro, podem ser usados em áreas internas e externas

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

Cor	Uma grande variedade de cores está disponível - Por favor consultar o representante técnico de vendas local para obter mais detalhes
Acabamento	Brilhante
Peso Específico	1.08kg/Lt
Volume de Sólidos	40%+2
Prazo de Validade	2 anos
VOC	360, 59g/lit
Volume Total	3, 6 Litros

INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

	Secagem							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Duro e Seco	24 h		18 h		12 h		8 h	
Secagem ao Toque	6 h		5 h		4 h		3 h	

	Repintura							
	Temperatura do Substrato							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Repintado com	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.
Lagoline	24 h	prol.	18 h	prol.	12 h	prol.	10 h	prol.

APLICAÇÃO E USO

Preparação

Fibra de vidro, alumínio e galvanizado: Remover qualquer sujeira, oleosidade e contaminação sal. Certifique-se de que a área esteja completamente limpa e seca antes de qualquer aplicação. Aguarde um intervalo de 6 horas e aplique 2 camadas com 125µm de Intergard Yacht a cada 6 horas, de acordo com instruções de uso contidas no pacote. Após 6 horas da última demão de Intergard, aplicar 2 ou 3 demãos com 30µm de Lagoline, de acordo com as instruções de uso contidas no pacote.

Madeira: A superfície deve ser lixada e lavada com água potável para remoção da sujeira, oleosidade e contaminação por sal. Certifique-se de que a área esteja completamente limpa e seca antes de qualquer aplicação. Aplique uma camada de Galverette com 15 micrômetros. Aguarde um intervalo de 6 horas e aplique 2 camadas com 125µm de Intergard Yacht a cada 6 horas, de acordo com instruções de uso contidas no pacote. Após 6 horas da última demão de Intergard, aplicar 2 ou 3 demãos com 30µm de Lagoline, de acordo com as instruções de uso contidas no pacote.

Aço: Remover qualquer sujeira, oleosidade e contaminação sal. Certifique-se de que a área esteja completamente limpa e seca antes de qualquer aplicação. Aguarde um intervalo de 6 horas e aplique 2 camadas com 125µm de Intergard Yacht a cada 6 horas, de acordo com instruções de uso contidas no pacote. Após 6 horas da última demão de Intergard, aplicar 2 ou 3 demãos com 30µm de Lagoline, de acordo com as instruções de uso contidas no pacote.

Alguns Pontos Importantes

Pode-se usar Thinner GTA004, se necessário

Solvente de limpeza GTA004

Deve-se controlar a umidade e a ventilação, fazer a aplicação em condições secas e bem ventiladas. Não aplicar este produto em locais mais úmidos que 85%. Não recomendado para superfícies que estão submersas permanentemente.

Compatibilidade/Substratos

Consulte o seu Representante da International Paint para saber qual o sistema que melhor se adequa à superfície a ser protegida.

DFT Recomendada por demão

30 microns seco

WFT Recomendada por demão

75 microns úmido

Métodos de Aplicação

Pistola Convencional - Use equipamentos adequados

Trincha - adequada

Para mais informações contatar o serviço técnico ou visitar www.yachtpaint.com.

Todas as marcas mencionadas nessa publicação são registradas, ou licenciadas, pelas companhias do grupo AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Rolo - adequado

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Armazenamento

TRANSPORTE:

Lagoline deve manter-se em segurança em containers fechados durante o transporte e o armazenamento.

ARMAZENAMENTO:

Deve evitar-se a exposição ao intemperismo e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Lagoline tenha a certeza que a embalagem está fechada corretamente e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol.

Segurança

Lagoline deve manter-se em segurança em containers fechados durante o transporte e o armazenamento.

NOTAS IMPORTANTES

A informação fornecida neste folheto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objetivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligência) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, à luz da nossa experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo dos nossos produtos.